

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ИЦ «СТРОЙТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ - ТЕСТ»

ОАО «ТЕПЛОПРОЕКТ»

143363, Россия, Московская обл., г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1
Тел. 8-496-345-6914 Факс 8-496-345-6930

Генеральный директор

ОАО «Теплопроект»

А.С. Мелех

М.П.

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.22СЛ34

Действителен до 23 ноября 2009 г.

ПРОТОКОЛ № 23
от 08 сентября 2008 г.

испытаний по показателю водопоглощения теплоизоляционных изделий
СкатнаяКровля при частичном погружении образцов в воду

Поставщик образцов ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».

На испытания представлены десять образцов размером 250x250x60 мм (тестовая продукция) СкатнаяКровля-50/Сил/Е.

Водопоглощение определено в соответствии с EN 1609: образцы размером 200x200 мм, глубина погружения образца в воду 10 ± 2 мм, выдержка в воде 24 ч. Водопоглощение определено по 7 образцам.

Результаты определения водопоглощения при частичном погружении образца в воду теплоизоляционных изделий СкатнаяКровля-50/Сил/Е

| № образца | m_0 , грамм | m_w , грамм | W_p , кг/м ² |
|------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 31.38 | 34.18 | 0.070 |
| 2 | 31.29 | 37.53 | 0.156 |
| 3 | 31.77 | 34.55 | 0.070 |
| 4 | 30.65 | 32.30 | 0.041 |
| 5 | 32.01 | 34.48 | 0.062 |
| 6 | 32.79 | 35.69 | 0.073 |
| 7 | 33.79 | 37.87 | 0.102 |
| Среднее значение | | | 0.082 |

m_0 - масса образца в сухом состоянии;

m_w - масса влажного образца

В соответствии с EN 13162 величина водопоглощения при частичном погружении образца в воду на 24 ч не должна превышать 1.0 кг/м².

Руководитель

Испытательного Центра, к.т.н.

В.В. Фетисов